

KRV-Werkstoffliste B

Juli 2020

Zertifizierte Werkstoffe für Druckrohre und -formstücke, nach Hersteller

Hersteller	Werkstoff	Werkstofftyp	Farbe	Bewitterungs-nachweis mit 7 GJ/m <sup>2</sup> 1)	Nachgewiesene schnelle Rissfortpflanzung (RCP) S4- oder FS-Test <sup>2)</sup>				Anwendung <sup>3)</sup>			
					Anwendung auch für Rohre ≥ 32 mm Wanddicke			G	DA	G	TW	AW
					DA	TW	AW					
Borealis	BorSafe ME3440	PE 80	■ schwarz	o	-	-	-	≤ 22,7	x	x	x	-
Borealis	BorSafe HE3470-LS	PE 80	■ schwarz	o	x	x	x	≤ 45,5	x	x	x	x
Borealis	BorSafe HE3490-IM <sup>3)</sup>	PE 100	■ schwarz	o	o	o	o	o	x	x	x	-
Borealis	BorSafe HE3490-LS	PE 100	■ schwarz	o	x	x	x	≤ 45,5	x	x	x	x
Borealis	BorSafe HE3490-LS-H	PE 100	■ schwarz	o	x	x	x	≤ 45,4	x <sup>4)</sup>	x <sup>4)</sup>	x <sup>4)</sup>	x <sup>4)</sup>
Borealis	BorSafe ME3441	PE 80	■ gelb	x	-	-	-	≤ 22,7	-	x	-	-
Borealis	BosSafe HE3492-LS-H	PE 100	■ orange-gelb	x	-	-	-	≤ 45,5	-	x <sup>4)</sup>	-	-
Borealis	BorSafe HE3494-LS-H	PE 100	■ königsblau	x	-	x	-	-	-	-	x <sup>4)</sup>	-
Evonik	VESTAMID NRG 2101 gelb	PA-U 12	■ gelb	x	-	-	-	≤ 14,6	-	x	-	-
INEOS	Eltex TUB131 N2010	PE 80	■ schwarz	o	-	-	-	-	x	-	x	x
INEOS	Eltex TUB171	PE 80	■ schwarz	o	-	-	-	≤ 22,7	x	x	x	-
INEOS	Eltex TUB121	PE 100	■ schwarz	o	x	x	x	≤ 36,4	x	x	x	x
INEOS	Eltex Superstress TUB121 N3000	PE 100	■ schwarz	o	x	x	x	≤ 22,7	x	x	x	x
INEOS	Eltex Superstress TUB121 N6000	PE 100	■ schwarz	o	x	x	x	≤ 22,7	x <sup>4)</sup>	x <sup>4)</sup>	x <sup>4)</sup>	x <sup>4)</sup>
INEOS	Eltex TUB121 N9000	PE 100	■ schwarz	o	x	x	x	≤ 45,4	x <sup>4)</sup>	x <sup>4)</sup>	x <sup>4)</sup>	x <sup>4)</sup>
INEOS	Eltex TUB121 NRG	PE 100	■ schwarz	o	x	-	x	≤ 22,7	x <sup>4)</sup>	x <sup>4)</sup>	-	x <sup>4)</sup>
INEOS	Eltex TUB172	PE 80	■ gelb	x	-	-	-	≤ 28,6	-	x	-	-
INEOS	Eltex TUB125 N2025	PE 100	■ orange-gelb	x	-	-	-	≤ 45,5	-	x	-	-
INEOS	Eltex Superstress TUB125 N6000	PE 100	■ orange-gelb	x	-	-	-	≤ 22,7	-	x <sup>4)</sup>	-	-
INEOS	Eltex Superstress TUB125 N8000 TS DOQ	PE 100	■ orange-gelb	x	-	-	-	≤ 22,7	-	x <sup>4)</sup>	-	-
INEOS	Eltex TUB124 N2025	PE 100	■ königsblau	x	-	-	-	-	-	-	x	-
INEOS	Eltex Superstress TUB124 N6000	PE 100	■ königsblau	x	-	-	-	-	-	-	x <sup>4)</sup>	-
INEOS	Eltex Superstress TUB124 N8000 TS DOQ	PE 100	■ königsblau	x	-	-	-	-	-	-	x <sup>4)</sup>	-
LyondellBasell	Hostalen GM 5010 T3 black	PE 80	■ schwarz	o	x	x	x	≤ 28,6	x	x	x	x
LyondellBasell	Hostalen CRP 100 RCD black	PE 100	■ schwarz	o	x	x	-	-	x <sup>4)</sup>	-	x <sup>4)</sup>	-
LyondellBasell	Hostalen CRP 100 black	PE 100	■ schwarz	o	x	x	x	≤ 57,2	x	x	x	x
LyondellBasell	Hostalen CRP 100 Resist CR black	PE 100	■ schwarz	o	x	x	x	≤ 57,2	x <sup>4)</sup>	x <sup>4)</sup>	x <sup>4)</sup>	x <sup>4)</sup>
LyondellBasell	Hostalen CRP 100 orange	PE 100	■ orange-gelb	x	-	-	-	≤ 45,4	-	x	-	-
LyondellBasell	Hostalen CRP 100 Resist CR orange	PE 100	■ orange-gelb	x	-	-	-	≤ 32,3	-	x <sup>4)</sup>	-	-
LyondellBasell	Hostalen CRP 100 Resist CR W blue	PE 100	■ königsblau	x	-	x	-	-	-	-	x <sup>4)</sup>	-
LyondellBasell	Hostalen CRP 100 W blue	PE 100	■ königsblau	x	-	x	-	-	-	-	x	-
Repsol	Alcudia T100NLS	PE 100	■ schwarz	o	x	x	-	≤ 22,7	x	x	x	-
SABIC	Vestolen A 5061 R 10000	PE 80	■ schwarz	o	-	-	-	≤ 22,7	x	x	x	x
SABIC	HDPE P 6006 10000	PE 100	■ schwarz	o	x	x	x	≤ 22,7	x	x	x	x
SABIC	HDPE P 6006AD 10000	PE 100	■ schwarz	o	x	x	x	≤ 22,7	x	x	x	x
SABIC	Vestolen A RELY 5922 R 10000	PE 100	■ schwarz	o	x	x	x	≤ 22,7	x <sup>4)</sup>	x <sup>4)</sup>	x <sup>4)</sup>	x <sup>4)</sup>
SABIC	Vestolen A RELY 5924 R 10000	PE 100	■ schwarz	o	x	x	x	≤ 22,7	x	x	x	x
SABIC	Vestolen A 6060 R 10000	PE 100	■ schwarz	o	x	x	x	≤ 22,7	x	x	x	x
SABIC	Vestolen A 6060 R 62430	PE 100	■ orange-gelb	x	-	-	-	≤ 22,7	-	x	-	-
SABIC	Vestolen A 6060 R 65307	PE 100	■ königsblau	x	-	-	-	-	x	-	x	-
SCG (Thai Polyethylene)	HDPE H1000PC	PE 100	■ schwarz	o	x	x	x	≤ 22,7	x	x	x	x
TOTAL Petrochemicals	MDPE 3802 B	PE 80	■ schwarz	o	-	-	-	≤ 22,7	x	x	-	-
TOTAL Petrochemicals	MDPE 3802 YCF	PE 80	■ gelb	x	-	-	-	≤ 22,7	-	x	-	-
TOTAL Petrochemicals	HDPE XS 10 Orange YCF	PE 100	■ orange-gelb	x	-	-	-	≤ 28,6	-	x	-	-
TOTAL Petrochemicals	HDPE XSC 50 Orange	PE 100	■ orange-gelb	x	-	-	-	≤ 20,5	-	x <sup>4)</sup>	-	-
TOTAL Petrochemicals	HDPE XRC 20 B	PE 100	■ schwarz	o	x	x	x	≤ 22,7	x <sup>4)</sup>	x <sup>4)</sup>	x <sup>4)</sup>	x <sup>4)</sup>
Unipetrol	Liten PL 10	PE 80	■ schwarz	o	-	-	-	-	x	-	-	x

1) Strahlendosis entspricht einer durchschnittlich 2-jährigen Außenbewitterung in Mitteleuropa (siehe auch DIN EN 12007-2). 2) RCP = Rapid Crack Propagation - S4-Test (small scale steady state test) - FS-Test (full scale test). 3) DA = Druckrohre allgemein gemäß DIN EN ISO 15494 sowie DIN CERTCO ZP Kunststoffdruckrohrsysteme, Anhang D. TW = Trinkwasserrohre gemäß DIN EN 12201 sowie DIN CERTCO ZP Kunststoffdruckrohrsysteme, Anhang F; DVGW-Arbeitsblatt GW 335 - Teil A 2 bzw. Teil B 2. G = Gasrohre gemäß DIN EN 1555 bzw. ISO 16486-1 sowie DIN CERTCO ZP Kunststoffdruckrohrsysteme, Anhang G bzw. P; DVGW-Arbeitsblatt GW 335 - Teil A 2, Teil A 6 bzw. Teil B 2. AW = Abwasserdruckrohre gemäß DIN EN 12201 sowie DIN CERTCO ZP Kunststoffdruckrohrsysteme, Anhang E. 4) Zusätzlich DIN CERTCO ZP Kunststoffrohrsysteme (Druckrohre und -formstücke), Anhang O (PAS 1075) nachgewiesen. 5) Nur für Formstücke.

Legende: o Nachweis nicht erforderlich, x Nachweis erbracht, - Keine Anwendung